

OPTIMONT® CDA BIO-BASED FILM · BIO-BASED FOLIE

Technical Data Sheet · Technisches Datenblatt

Product specification:
Cellulosediacetat (CDA), clear, untreated, natural antifog-effect, superior flatness, food safe, plastic free certified up to 115µm, compostable according to DIN CERTCO DIN EN 13432, OK compost HOME up to 115µm, PEFC certificated, OK biodegradable WATER certified

Sample applications:
Viewing window for packaging, window lamination & patching, print lamination

Properties Eigenschaften	Test method Testmethode	Unit Einheit	Values* Werte*						
General · Allgemein									
Thickness · Stärken	Manufacturer date	µm	115	150	200	250	300	360	500
Yield · Ergiebigkeit	Manufacturer date	m ² /kg	6.64	5.13	3.82	3.08	2.56	2.14	1.54
Mechanical · Technisch									
Tensile strength at break · Zugfestigkeit	ASTM D 882	N/mm ² (MD)	80-110						
Elongation at break · Bruchdehnung	ASTM D 882	% (MD)	30-50						
E-Modulus · Elastizitätsmodul	ASTM D 882	N/mm ²	1700-2000						
Tear initiation · Anreißkraft	ASTM D1938	N (MD)	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39
Tear propagation · Weiterreißkraft	ASTM D1938	N (MD)	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
Optical · Optisch									
Haze** · Trübung**	ASTM D 1003	%	1.7	1.7	1.9	2.6	2.6	4.9	6.1
Transmittance** · Lichtdurchlässigkeit**	ASTM D 1003	%	93	93	93	93	93	93	93
Thermal · Thermisch									
Softening temperature Erweichungstemperatur	Manufacturer date	°C	±127	±127	±127	±127	±127	±127	±127
Glass transition temperature Glasübergangstemperatur	Manufacturer date	°C	±92	±92	±92	±92	±92	±92	±92
Equilibrium moisture content (EMC) Gleichgewichtsfeuchte	(25°C & 50% RH)	%	± 2						
Barrier properties · Barriereeigenschaften									
Water Vapor Transmission Rate – WVTR Wasserdampfdurchlässigkeit – WVTR	(25°C & 75% RH)	g/m ² /day	n/a	124.6	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Water Vapor Transmission Rate – WVTR Wasserdampfdurchlässigkeit – WVTR	(38°C & 90% RH)	g/m ² /day	n/a	122.2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Oxygen Transmission Rate – OTR Sauerstoff-Übertragungsrate – OTR	(23°C & 0% RH)	cc/ m ² /day	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Chemical · Chemisch									
Chemical resistance · Chemikalienbeständigkeit	ASTM D543 - 87	-	Low resistance to Ketones; Attacked by esters, moderate to concentrated strong acid and bases. Resistant to non-polar solvents						
Surface treatment · Oberflächenbehandlung									
Surface tension** · Oberflächenspannung**	ASTM D 2578	mN/m	34-38						
Certificates · Zertifikate									
DIN CERTCO DIN EN 13432			yes	no	no	no	no	no	no
US BPI - ASTM D6400			no	no	no	no	no	no	no
PEFC			yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
OK biodegradable WATER			yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
OK compost HOME			yes	no	no	no	no	no	no
Plastic free			yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
Recyclability assessment - PTS-RH 021:2012 - Cat II			no	no	no	no	no	no	no

MD = Machine direction, TD = Transverse direction
* Production conditioned tolerances may occur.
** Measured at day of material production. Decreasing values are naturally based and they are unavoidable.

Food Contact:
optimont® CDA complies with the Regulation (EU) 10/2011 and FDA. Document is available on request.

Storage & Handling:
See Safety Data Sheet (SDS) - Section: 7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities.

Remark: Provided that not a different one was agreed on, the suitability of the products delivered by us for concrete processing as well as uses is not contract object. The customer is obliged to test our products for his specific use, resistances and protection film occupancies demanded, for example: process conditions exclusive. All details correspond to the current stand of our knowledge. A liability can be not derived, leave technical changes from this.

Produktbeschreibung:
Cellulosediacetat (CDA), glasklar, unbehandelt, natürlicher Antifog-Effekt, überdurchschnittliche Planlage, lebensmittelkonform, plastikfrei zertifiziert bis 115µm, kompostierbar nach DIN CERTCO DIN EN 13432, OK compost HOME zertifiziert bis 115µm, PEFC zertifiziert, OK biodegradable WATER zertifiziert

Anwendungsbeispiele:
Sichtfenster für Verpackungen, Fensterlaminiierung & Hinterklebung, Drucklaminiierung

MD = Maschinenrichtung, TD = Querrichtung
* Herstellbedingte Toleranzen möglich.
** Gemessen am Tag der Materialherstellung. Annehmende Werte haben natürliche Ursachen und sind unvermeidbar.

Lebensmittelkontakt:
optimont® CDA entspricht den Vorschriften der Verordnung (EU) 10/2011 und FDA. Dokument ist auf Anfrage erhältlich.

Lagerung & Handhabung:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SDS) – Punkt: 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Bemerkung: Sofern nichts anderes vereinbart wurde, ist die Eignung der von uns gelieferten Produkte für konkrete Verarbeitungs- sowie Verwendungszwecke nicht Vertragsgegenstand. Ausschließlich der Kunde ist verpflichtet, unsere Produkte für seinen spezifischen Verwendungszweck, z.B. bezüglich Prozessbedingungen, geforderten Beständigkeiten und Schutzfilmbelegungen zu testen. Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden, technische Änderungen vorbehalten.

